

CONTROPARETE COMPOSTA DA LASTRA IN GESSO FIBRA SINGOLA E PANNELLI IN FIBRA DI CANAPA BIO BETON® PRONTO

DESCRIZIONE VOCE

Fornitura in opera di controparete interna isolante realizzata con singola lastra di gessofibra Fermacell ($\mu=13$), spessore mm 12,5, su sottostruttura in listelli di legno inseriti in guide orizzontali con sezione a "U" in lamiera zincata fissate al pavimento ed al soffitto. Le lastre saranno poste fra loro in modo sfalsato ed i relativi giunti tra lastra e lastra saranno opportunamente stuccati.

Fornitura in opera di Bio Beton® Pronto biocomposito in Canapulo Grosso, Legante Dolomitico Naturale e Additivo Probiotico spessore 12 cm (densità 200 kg/mc - conducibilità termica 0,053 W/mK - μ 4.5) inserito nell'intercapedine tra la lastra e il supporto esistente.

Fornito premiscelato in big bags da 2 mc. Posa manuale con l'ausilio di cariole.

Voce comprensiva di manodopera, materiali e trasporto. Misurazione vuoto per pieno (Vpp) fino a 4,5 mq. Per bucatore di ampiezza superiore verrà conteggiata una superficie di 4,5.

- Esclusi rinforzi a parete.
- Escluso rasatura.
- Escluso tinteggiatura.
- Esclusi tracciamenti ed elaborati grafici.



NOTE

Tecnocanapa · Senini Srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. La versione aggiornata è disponibile sul sito <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>. Il presente documento annulla e sostituisce ogni versione precedente.