

BIO BETON® PRONTO STÄRKE 15 CM - ESTRICHE

Werkseitig vorgemischtes Biokomposit aus Luftkalk und Canapulo

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau des Biokomposits Bio

Beton® Pronto aus Canapulo Grosso, Natürlichem Dolomitbindemittel und Probiotischem Zusatzstoff, Stärke 15 cm (Dichte 175 kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit 0,053 W/mK - μ 4,5), werkseitig vorgemischt in Big Bags zu 2 m³ geliefert. Manuelle Verlegung mithilfe von Schubkarren. Die Position umfasst Arbeitskraft, Material und Transport.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen (z. B. Abdichtung der ersten Schicht);
- Etwaige Lastverteilungsunterkonstruktion, diffusionsoffene Bahnen und Abschluss des Fußbodenaufbaus ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist auf der Website verfügbar: <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Dieses Dokument hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie.