

INTONACO E CANAPA

DESCRIZIONE VOCE

Fornitura e posa in opera di intonaco e Canapa spessore 1.5 cm circa, realizzato mediante intonaco minerale traspirante premiscelato in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 5 e Canapulo Fine 0-6mm; formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica 0-2 mm, additivi specifici che ne migliorano la prestazioni in termini di lavorabilità, traspirabilità ed adesione ai supporti - $\mu < 6$ - Conducibilità termica 0,45 W/mK - Reazione al fuoco A1 - marcata CE secondo normativa EN 998-1, di colore beige nocciola chiaro, prodotta mediante calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice cotti con carbone a bassa temperatura (inferiori ai 1100°C), e sabbie carbonatiche pure, senza aggiunte di leganti idraulici di qualsiasi natura (clinker, cemento, ceneri volanti, scorie d'altoforno, ecc.). Previ rinforzi con rasatura armata nelle porzioni di facciata maggiormente sollecitate (ad esempio contorni dei vani porte e finestre, cambi di materiale).

Voce comprensiva di manodopera, materiali e trasporto.

Misurazione vuoto per pieno (Vpp) fino a 4,5 mq. Per bucatore di ampiezza superiore verrà conteggiata una superficie di 4,5 mq.

- Escluso ponteggio, opere accessorie;
- Esclusa finitura;
- Esclusa tinteggiatura.



NOTE

Tecnocanapa · Senini Srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. La versione aggiornata è disponibile sul sito <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>. Il presente documento annulla e sostituisce ogni versione precedente.