

INTONACO E CANAPA

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Fourniture et pose d'Intonaco e Canapa épaisseur environ 1,5 cm, réalisé au moyen d'un enduit minéral perméable à la vapeur, prémélangé en poudre à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5 et de Canapulo Fine 0-6mm ; formulation spécifique à haute perméabilité à la diffusion de la vapeur d'eau, granulats siliceux et calcaires sélectionnés et dosés selon une courbe granulométrique appropriée de 0-2 mm, additifs spécifiques améliorant les performances en termes de maniabilité, de perméabilité à la vapeur et d'adhérence aux supports - $\mu < 6$ - conductivité thermique 0,45 W/mK - réaction au feu A1 - marquage CE selon la norme EN 998-1, de couleur beige noisette clair, produite par calcination de calcaires marneux riches en silice cuits au charbon à basse température (inférieure à 1100°C), et de sables carbonatés purs, sans ajout de liants hydrauliques d'aucune nature (clinker, ciment, cendres volantes, laitiers de haut fourneau, etc.). Des renforts avec rasage armé sont prévus dans les zones de façade les plus sollicitées (par exemple pourtour des baies de portes et fenêtres, changements de matériau).

Article incluant main d'œuvre, matériaux et transport.

Mesurage plein pour vide (Vpp) jusqu'à 4,5 m². Pour les ouvertures de dimensions supérieures, une surface de 4,5 m² sera comptabilisée.

- Échafaudage et travaux annexes exclus;
- Finition exclue;
- Peinture exclue.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données figurant dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.