

TRASDOSADO COMPUESTO POR UNA PLACA SIMPLE DE FIBRA DE YESO Y PANELES DE FIBRA DE CÁÑAMO BIO BETON® PRONTO

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de un trasdosado interior aislante realizado con una placa simple de fibra de yeso Fermacell ($\mu=13$), espesor 12,5 mm, sobre subestructura de listones de madera insertados en guías horizontales en perfil «U» de chapa galvanizada fijadas al suelo y al techo. Las placas se colocarán a matajuntas entre sí y las juntas entre placas se rejuntarán adecuadamente.

Suministro y colocación del biocompuesto Bio Beton® Pronto en cañamiza gruesa, ligante dolomítico natural y aditivo probiótico, espesor 12 cm (densidad 200 kg/m³ - conductividad térmica 0,053 W/mK - μ 4.5) insertado en la cámara entre la placa y el soporte existente.

Suministrado premezclado en big bags de 2 m³. Colocación manual con ayuda de carretillas.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m². Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5.

- Excluidos los refuerzos murales.
- Excluido el alisado.
- Excluida la pintura.
- Excluidos replanteos y documentación gráfica.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.