

BIO BETON® PRONTO ÉP. 15CM - CHAPES

Biocomposite prémélangé de chaux aérienne et chènevotte

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose du biocomposite Bio Beton® Pronto en chènevotte grossière, liant dolomitique naturel et additif probiotique, épaisseur 15 cm (densité 175 kg/m³ - conductivité thermique 0,053 W/mK - μ 4.5), fourni prémélangé en big bags de 2 m³. Pose manuelle à l'aide de brouettes. Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport.

- Échafaudage et ouvrages annexes exclus;
- Sous-structure de répartition éventuelle, films respirants et fermeture du complexe de sol exclus.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.