

BIO BETON® PRONTO DICKE 25CM - DACH

Vorgemischtes Biokomposit aus Luftkalk und Hanfschäben

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau des Biokomposits Bio Beton®

Pronto aus grobem Hanfschäben, natürlichem Dolomitbindemittel und probiotischem Zusatzstoff, Dicke 25 cm (Dichte 175 kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit 0,053 W/mK - μ 4.5), vorgemischt geliefert in Big Bags zu 2 m³. Manueller Einbau mit Unterstützung eines Kranarms (Kran nicht inbegriffen). Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Eventuelle Lastverteilungsunterkonstruktion, diffusionsoffene Bahnen und Abschluss des Bodenaufbaus ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.