

BIO BETON® 500 VENEZIA SP. 1,5 CM

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose de Bio Beton® 500 Venezia à base de biocomposite de chènevotte fine, liant dolomitique naturel et additif probiotique (densité 500 kg/m³ - conductivité thermique 0,12 W/mK - μ 4.5). Fourni prémélangé en seaux de 20 kg. Posé au fil de règle sur une épaisseur de 1,5 cm par des opérateurs spécialisés, en deux passes fraîche sur fraîche. Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport.

Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp), jusqu'à 4,5 m².
Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 m² sera comptabilisée.

- Échafaudage et ouvrages annexes exclus;
- Peinture exclue.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.