

## BIO BETON® 500 VENEZIA SP. 3 CM

### POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Bio Beton® 500 Venezia auf Basis eines Biokomposits aus feinem Hanfschäben, natürlichem Dolomitbindemittel und probiotischem Zusatzstoff (Dichte 500 kg/m<sup>3</sup> - Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK -  $\mu$  4.5). Vorgemischt geliefert in Eimern zu 20 kg. Von Fachpersonal bündig an Führungsschienen in einer Dicke von 3 cm aufgetragen, in zwei Schichten nass in nass.

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen

(Vpp), bis zu 4,5 m<sup>2</sup>.

Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m<sup>2</sup> berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen.



### HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.