

BIO BETON® 500 VENEZIA SP. 3 CM

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de Bio Beton® 500 Venezia a base de biocompuesto de cañamiza fina, ligante dolomítico natural y aditivo probiótico (densidad 500 kg/m³ - conductividad térmica 0,12 W/mK - μ 4.5). Suministrado premezclado en cubos de 20 kg. Aplicado a regla por operarios especializados con un espesor de 3 cm, en dos manos fresco sobre fresco. Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m².

Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5 m².

- Andamio y obras accesorias excluidos;
- Excluida la pintura.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.