

BIOMATTONE BA40

Block aus Luftkalk und Hanfschäben

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Biomattone® Dicke 40 cm, wärmedämmend und diffusionsoffen, hergestellt aus einer Mischung von grobem Hanfschäben, natürlichem Dolomitbindemittel und probiotischem Zusatzstoff (Dichte 310 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/mK - μ 4.5), sowie einem vorgemischtem Pulver-Mauermörtel mit feinem Hanfschäben 0-6mm, Klasse M5. Geeignet für innen- und außenliegendes Ausfachungsmauerwerk (nicht tragendes Mauerwerk), Außendämmung von Umfassungswänden, Innendämmung von Umfassungswänden, Trennwände.

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen (Vpp), bis zu 4,5 m².

Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen (z. B. Abdichtung der ersten Schicht);
- Eventuelle Stützen für auskragendes Mauerwerk ausgeschlossen;
- Eventuelle Stürze mit einer Spannweite über 3 m ausgeschlossen;
- Putz und Schlussputz ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen;
- Anrisse und zeichnerische Unterlagen ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.