

CANAPULINO

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de Canapulino acabado interior/exterior con textura en pasta, a aplicar en dos manos fresco sobre fresco con un espesor de 6 mm, biocompuesto a base de pasta de cal envejecida 18 meses, cañamiza fina 0-6 mm, microorganismos probióticos con adición de carbonato cálcico de carga. Pigmentación bajo pedido con tierras o cocciopesto. Suministrado premezclado en cubos de 20 L. Colocación manual por operarios especializados. Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m². Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5 m².

- Andamio y obras accesorias excluidos;
- Excluido el revoco base.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.