

PUTZ UND HANF

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Putz und Hanf Dicke ca. 1.5 cm, hergestellt aus einem vorgemischten diffusionsoffenen Mineralputz auf Basis von natürlichem Hydraulikkalk NHL 5 und feinem Hanfschäben 0-6mm; spezifische Formulierung mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, ausgewählte und in geeigneter Körnungskurve 0-2 mm dosierte Silikat- und Kalksteinzuschläge, spezifische Zusatzstoffe zur Verbesserung von Verarbeitbarkeit, Diffusionsoffenheit und Haftung auf dem Untergrund - $\mu < 6$ - Wärmeleitfähigkeit 0,45 W/mK - Brandverhalten A1 - CE-gekennzeichnet gemäß EN 998-1, Farbe helles Haselnussbeige, hergestellt durch Kalzinierung von kieselensäurereichem mergeligem Kalkstein, bei niedriger Temperatur (unter 1100°C) mit Kohle gebrannt, sowie reinen karbonatischen Sanden, ohne Zusatz von hydraulischen Bindemitteln jeglicher Art (Klinker, Zement, Flugasche, Hochofenschlacke usw.). Verstärkung mit Armierungsspachtel in den am stärksten beanspruchten Fassadenbereichen empfohlen (z. B. um Tür- und Fensteröffnungen, Materialwechsel).

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen (Vpp), bis zu 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Oberputz ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.